



Ombre et Lumière



Intérieur



Filtrant

Composition	100 % Polyester
Entretien	Épongeable
Soudable	Non

Poids (g/m ²)	Épaisseur (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. BV
160	0,60	20 %	70 %	10 %		20 %	OL0204
183	0,85	31 %	52 %	17 %		24 %	OL0260
136	0,52	10 %	58 %	32 %		3 %	OL0946
136	0,52	8 %	48 %	44 %		0 %	OL1495
160	0,60	10 %	48 %	42 %		1 %	OL1520
160	0,60	9 %	35 %	56 %		0 %	OL1888
136	0,52	11 %	62 %	27 %		6 %	OL4438
160	0,60	16 %	65 %	19 %		14 %	OL4500
160	0,60	11 %	54 %	35 %		3 %	OL4686
160	0,60	9 %	37 %	54 %		0 %	OL4872
183	0,85	31 %	56 %	13 %		31 %	OL4800
160	0,60	11 %	44 %	45 %		0 %	OL5680
75	0,31	41 %	58 %	1 %	0,42	41 %	OL1020
75	0,31	19 %	50 %	31 %	0,45	19 %	OL1021
75	0,31	32 %	55 %	13 %	0,43	32 %	OL1022
60	0,23	44 %	47 %	9 %	0,48	44 %	OL1023
60	0,23	32 %	43 %	25 %	0,5	32 %	OL1024
60	0,23	23 %	32 %	45 %	0,54	23 %	OL1025
100	0,44	6 %	39 %	55 %	0,5	6 %	OL1026
100	0,44	11 %	44 %	45 %	0,48	11 %	OL1027
100	0,44	21 %	52 %	27 %	0,44	21 %	OL1028
100	0,44	37 %	64 %	0 %	0,39	37 %	OL1029
160	0,60	12 %	51 %	37 %	0,26	0 %	OL1030
160	0,60	10 %	45 %	46 %	0,27	0 %	OL1031
160	0,60	10 %	45 %	45 %	0,27	0 %	OL1032
82	0,38	38 %	34 %	28 %	0,7		OL1033
70	0,19	52 %	3 %	45 %	0,64		OL1034
150	0,43	33 %	48 %	19 %	0,66		OL1035
102,5	0,33				0,75		OL1036
82	0,38	49 %	3 %	48 %	0,68		OL1037
121	0,39	74 %	3 %	23 %	0,49		OL1038
98	0,33	64 %	1 %	35 %	0,56		OL1039
98	0,33	52 %	23 %	25 %	0,62		OL1040
98	0,33	32 %	55 %	13 %	0,73		OL1041
98	0,33	15 %	83 %	2 %	0,82		OL1042
98	0,33	46 %	33 %	21 %	0,65		OL1043
85	0,23	41 %	42 %	17 %	0,63		OL1044
85	0,23	60 %	7 %	33 %	0,58		OL1045
95	0,32	18 %	81 %	1 %	0,65		OL1046
95	0,32	21 %	78 %	1 %	0,64		OL1047
70	0,19	25 %	55 %	20 %	0,77		OL1048
70	0,19	25 %	54 %	21 %	0,77		OL1049
70	0,19	44 %	18 %	38 %	0,67		OL1050
70	0,19	44 %	18 %	38 %	0,67		OL1051
160	0,60						OL1052
160	0,60						OL1053